

007_SELFORM®THERMAL TOP BISPHENOL FREE_A

PRODUKT: SAMOPRZYLEPNY PAPIER TERMICZNY TOP

ZASTOSOWANIE: ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE

Grubość		144 µm	PN-ISO 534	+/-15
Papier wierzchni	Rodzaj	Papier termiczny bez bisfenolu, z wierzchnią warstwą zabezpieczającą		
	Gramatura	76 g/m ²	PN-ISO 536	+/- 5
	Grubość	82 µm	PN-ISO 534	+/- 8
Papier podłożowy	Rodzaj	Papier antyadhezyjny typu glassine		
	Gramatura	58 g/m ²	PN-ISO 536	+/- 5
	Grubość	50 µm	PN-ISO 534	+/- 7
Klej	Rodzaj	Permanentny, dyspersyjny klej akrylowy		
	TACK	10 N	FTM 9, szkło	min. 8 N
Minimalna temperatura aplikacji		5 °C		
Zakres temperatur stosowania		-10 °C ÷ 80 °C		
Szerokość roli		+/- 1 mm		
Długość roli		min 1850 mb max 2050 mb		
Ilość klejów		max 2 / 2000 mb		
Warunki przechowywania		Przechowywać w stałej temperaturze (18-25°C) przy wilgotności powietrza 40-60%RH. Pomieszczenie magazynowe musi być suche i czyste. Materiały, gdy nie są używane, powinny być pozostawione w ich oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed kurzem i zanieczyszczeniami. Nie należy wystawiać ich na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub źródeł ciepła.		
Okres trwałości		24 miesiące, wyłącznie w odniesieniu do materiałów przygotowanych przez Papiery Powlekane Pasaco Sp. z o.o., które nie zostały poddane dalszemu przetworzeniu.		

Metoda zadruku	Produkt nadaje się do przetwórstwa konwencjonalnymi metodami. Ekspozycja na temperaturę powyżej 50 °C może powodować przebarwienia. Farby na bazie alkoholu mogą powodować przebarwienia powłoki termicznej. W przypadku zadruku fleksograficznego zaleca się farby i lakiery na bazie wody. Przed zadrukiem zaleca się wykonanie druku testowego.
Kontakt z żywnością	Zastosowane materiały posiadają certyfikaty potwierdzające dopuszczenie do kontaktu z żywnością.
Informacje dodatkowe	W przypadku działania światła słonecznego możliwe żółknięcie papieru. Naturalna skłonność papieru do żółknięcia nie ma wpływu na odczyt nadrukowanych informacji. Ograniczona odporność na zarysowania. Ograniczona odporność na wpływ ciepła, wilgoci, światła, tłuszczu i wody.
Uwagi	Nie poleca się stosować do etykietowania powierzchni mocno zakrzywionych. W przypadku konieczności aplikacji na powierzchnie trudne i chropowate np. etykiety transportowe (kontenery, kartony), etykiety bagażowe, aplikacje pocztowe, przesyłki kurierskie itp. zaleca się wykonanie testów przylepności na daną powierzchnię.

Karta techniczna została przygotowana w dobrej wierze. Kupujący powinien niezależnie przetestować przydatność produktu do określonej aplikacji.

Obowiązuje od : 2023-04-06

007_SELFORM_THERMAL TOP Bisphenolfree-38_GL-10-16-18_A_PL