

009_SELFORM@SEMI GLOSS_H

PRODUKT: PAPIER SAMOPRZYLEPNY TERMOTRANSFEROWY

ZASTOSOWANIE: ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE, NP. JAKO NOŚNIK KODÓW KRESKOWYCH

Grubość		125 µm	PN-ISO 534	+/-13
Papier wierzchni	Rodzaj	Biały, bezdrzewny, maszynowo powlekany papier o średnim połysku		
	Gramatura	78 g/m ²	PN-ISO 536	+/- 5
	Grubość	65 µm	PN-ISO 534	+/- 7
Papier podłożowy	Rodzaj	Papier antyadhezyjny typu glassine		
	Gramatura	58 g/m ²	PN-ISO 536	+/- 5
	Grubość	50 µm	PN-ISO 534	+/- 7
Klej	Rodzaj	Termotopliwy o wysokiej adhezji i dużej sile klejenia do powszechnie stosowanych materiałów. Tworzy transparentną powłokę.		
	TACK	17 N	FTM 9, szkło	min. 12 N
Minimalna temperatura aplikacji		5 °C		
Zakres temperatur stosowania		-30 °C ÷ 75 °C		
Szerokość roli		+/- 1 mm		
Długość roli		min 1850 mb max 2050 mb		
Ilość klejeń		max 2 / 2000 mb		
Warunki przechowywania		Przechowywać w stałej temperaturze (18-25°C) przy wilgotności powietrza 40-60%RH. Pomieszczenie magazynowe musi być suche i czyste. Materiały, gdy nie są używane, powinny być pozostawione w ich oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed kurzem i zanieczyszczeniami. Nie należy wystawiać ich na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub źródeł ciepła.		
Okres trwałości		24 miesiące, wyłącznie w odniesieniu do materiałów przygotowanych przez Papiery Powlekane Pasaco Sp. z o.o., które nie zostały poddane dalszemu przetworzeniu.		
Metoda zadruku		Produkt nadaje się do przetwórstwa konwencjonalnymi metodami. Przed zadrukiem zaleca się wykonanie druku testowego.		

Kontakt z żywnością	Zastosowane materiały posiadają certyfikaty potwierdzające dopuszczenie do kontaktu z żywnością.
Informacje dodatkowe	W przypadku działania światła słonecznego możliwe żółknięcie papieru. Naturalna skłonność papieru do żółknięcia nie ma wpływu na odczyt nadrukowanych informacji. Standardowa odporność na wpływ ciepła, wilgoci, światła, tłuszczu i wody.
Uwagi	Nie poleca się stosować do etykietowania powierzchni mocno zakrzywionych. W przypadku konieczności aplikacji na powierzchnie trudne i chropowate np. etykiety transportowe (kontenery, kartony), etykiety bagażowe, aplikacje pocztowe, przesyłki kurierskie itp. zaleca się wykonanie testów przylepności na daną powierzchnię.

Karta techniczna została przygotowana w dobrej wierze. Kupujący powinien niezależnie przetestować przydatność produktu do określonej aplikacji.

Obowiązuje od : 2023-04-06

009_SELFFORM_SEMI GLOSS 10-14-76_GL-10-16-18_H_PL